

% 10 KATKILI

%10 KAÜÇÜK ESASLI KATKILI KARIŞIM										
Dizayn Değerleri	Elek Açıklığı	3/4	1/2	3/8	No:4	No:10	No:40	No:80	No:200	
	% Geçen	100	89,9	75,8	47,2	30,0	12,3	8,0	4,9	
	Opt. Bitüm	% 4,95								
	Öğütülmüş Lastik (%)	%10								
	Hacim Öz. Ağırl.	2,382								
	Dt	2,490								
	Boşluk (%)	4,33								
Elektr.	Elek Açıklığı	3/4	1/2	3/8	No:4	No:10	No:40	No:80	No:200	
	% Geçen	100	90,0	79,1	47,7	28,3	14,1	10,8	8,7	
	Bitüm	% 4,20								
T10	% Sıkışma		97				KTŞ Kısım 418 Şartname Değeri			
	Dp		2,327							
	Geçiş Sayısı	1000	2,13							
		3000	2,76							
		5000	3,32							
		10000	3,88							
		30000	4,62							
50000		5,09				Maks. 5				
DENEY ADI		Dp	Vh	DENEY SONUCU			DENEY STANDARTI (AASHTO T-283)			
Koşullu İÇM (kg/cm ²)		2,363	4,92	13,76			Min. 5			
Koşulsuz İÇM [kg/cm ²)		2,364	4,85	16,02						
Çekme Mukavemeti Oranı, %					85,9			Min. 80		

% 12 KATKILI

%12 KAUÇUK ESASLI KATKILI KARIŞIM										
Dizayn Değerleri	Elek Açıklığı	3/4	1/2	3/8	No:4	No:10	No:40	No:80	No:200	
	% Geçen	100	89,9	75,8	47,2	30,0	12,3	8,0	4,9	
	Opt. Bitüm	% 4,95								
	Öğütülmüş Lastik (%)	%12								
	Hacim Öz. Ağırl.	2,382								
	Dt	2,490								
	Boşluk (%)	4,33								
Ekstr.	Elek Açıklığı	3/4	1/2	3/8	No:4	No:10	No:40	No:80	No:200	
	% Geçen	100	96,6	84,9	52,1	29,3	12,8	9,0	6,8	
	Bitüm	% 4,61								
T10	% Sıkışma	96							KTŞ Kısım 418 Şartname Değeri	
	Dp	2,300								
	Hava Boşluğu, Vh	7,30								
	Geçiş Sayısı	1000	1,80							
		3000	2,40							
		5000	2,77							
		10000	3,20							
30000		3,68								
50000	4,02							Maks. 5		
DENEY ADI	Dp	Vh	DENEY SONUCU			DENEY STANDARTI (AASHTO T-283)				
Koşullu İÇM (kg/cm ²)	2,300	7,29	10,37			Min. 5				
Koşulsuz İÇM (kg/cm ²)	2,297	7,42	12,60							
Çekme Mukavemeti Oranı, %				82,3			Min. 80			

% 14 KATKILI

%14 KAÜÇUK ESASLI KATKILI KARIŞIM

Dizayn Değerleri	Elek Açıklığı	3/4	1/2	3/8	No:4	No:10	No:40	No:80	No:200	
	% Geçen		100	89,9	75,8	47,2	30,0	12,3	8,0	4,9
Opt. Bitüm		% 4,95								
Öğütülmüş Lastik (%)		%14								
Hacim Öz. Ağırl.		2,382								
Dt		2,490								
Boşluk (%)		4,33								
Ekstr.	Elek Açıklığı	3/4	1/2	3/8	No:4	No:10	No:40	No:80	No:200	
	% Geçen	100	88,8	73,2	44,0	29,5	16,0	11,6	9,2	
Bitüm		% 4,27								
T10	% Sıkışma	100			KTŞ Kısım 418 Şartname Değeri Maks. 5					
	Dp	2,277								
	Hava Boşluğu, Vh	8,99								
	Geçiş Sayısı	1000	2,20							
		3000	2,87							
		5000	3,25							
		10000	3,96							
		30000	4,67							
50000		5,08								

DENEY ADI	Dp	Vh	DENEY SONUCU	DENEY STANDARDI (AASHTO T-283)
Koşullu İÇM (kg/cm ²)	2,344	6,36	12,03	Min. 5
Koşulsuz İÇM (kg/cm ²)	2,346	6,23	13,90	
Çekme Mukavemeti Oranı, %			86,6	Min. 80